

Kleurrun cluster: 09E03149

ECG

Datum: 31-7-2009

Productiegegevens	Toplaag	Grondlaag	3e Laag
Kleur	9010EPE		
Producent	PPG, Sigma		
Poedertype	Belgisch wit, WPE 58/9		
Chargennummer	P925107341		

Test	Testmethodiek vlgs norm	Substr.	Testresultaten Electrocoat
Laagdikte	EN ISO 2360 / EN ISO 2178		gem: 100 st dev: 21
Hechting	DIN EN ISO 2409		Gt: 0
Glansgraad	DIN 67530 / ISO 2813		E: 41
Uitdeuktest	ISO 1520		> 5 mm: OK
Doornbuigproef	EN ISO 1519		< 5 mm: OK
Slagvastheid	ASTM D2794		> 10 inch/pounds: OK
Machu-test	Form.0620	FE	
Uiterlijk	Form.0620	FE	OK
Kooktest	Form.0620		OK
Vernetting	Form.0620		OK

Kwaliteitscontroleur Swennen

Binnen spec.

Buiten spec.