

Verzinkerij Weert BV:  
ElectroCoat B.V  
ElectroCoat N.V  
Galvaco S.A.

[info@weertgroep.net](mailto:info@weertgroep.net)  
[www.weertgroep.net](http://www.weertgroep.net)

## SCHOONMAAKVOORSCHRIFTEN

Bij lichte tot normale vervuiling is het overvloedig afspoelen met water vaak al afdoende. Het is toegestaan om een hogedrukpuit met een maximale druk van 1 bar te gebruiken.

## SCHOONMAAKMIDDELEN

Bij zware vervuiling kan gebruik gemaakt worden van neutrale reinigingsmiddelen met een PH-waarde tussen 6 en 8. Het gebruik van etsende middelen als Lithoform of verdund zoutzuur mogen niet gebruikt worden. Deze tasten zowel technisch als visueel de zinklaag aan.

## REINIGINGSFREQUENTIE

Thermisch verzinken heeft onder normale omstandigheden, behalve vanwege visuele aspecten, of mechanische belasting geen onderhoud of reiniging nodig. Verzinkt staal is goed bestand tegen redelijk neutrale omstandigheden. Daarbuiten is het mogelijk dat de zinklaag sneller afneemt. Dit kan voorkomen worden door de producten regelmatig te reinigen. In bijzondere situaties is 1x per jaar noodzakelijk; enkele voorbeelden:

- Bij overdekte montage of weinig beregening.
- Ligging binnen 3 km van de kust (zoutneerslag).

Als de zinklaag belast wordt met strooizout geldt dat onmiddellijk na het strooiseizoen een reiniging plaats moet vinden.

## WITROEST

Witroest is een basisch zinkzout dat ontstaat door een bepaalde manier van opslaan direct na het verzinken. Technisch gezien hoeft dit niet verwijderd te worden. Als witroest, om visuele redenen toch verwijderd moet worden dient dit te gebeuren door middel van handmatig schuren of borstelen. In geen geval machinaal verwijderen, omdat de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.

## GRAFFITI:

De meeste graffiti wordt aangebracht met spuitbussen en is er sprake van 1 componenten verf. Organische oplosmiddelen dient om milieutechnische redenen vermeden te worden. Handmatig reinigen door middel van schuren of borstelen verdient de voorkeur. In geen geval machinaal verwijderen, omdat de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.

## BETONSLUIER:

Om vervuiling door betonsluiser te voorkomen dienen de verzinkte producten direct na aanraking met (nat) beton afgespoeld te worden. Als dit niet gedaan kan is de sluiser door middel van schuren of borstelen verwijderd worden.

## AANSPRAKELIJKHEID

Weert Groep is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik, onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten of producten voor reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven werkmethoden in dit document of daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem voor de betreffende producten geheel komen te vervallen.