

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VERZINKT EN GEPOEDERCOAT STAAL DELTACOAT



Verzinkerij Weert BV:
ElectroCoat B.V
ElectroCoat N.V
Galvaco S.A.

info@weertgroep.net
www.weertgroep.net

SCHOONMAAKVOORSCHRIFTEN

Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken. Reinigen met schoon lauw water of met een milde zeepoplossing. Werk steeds van boven naar beneden. Na het reinigen goed spoelen met schoon water. Reinig delen niet in de volle zon.

SCHOONMAAKMIDDELEN

Werk met een zachte doek of borstel, die niet schuurt of afgeeft. Gebruik nooit staalwol, schuursponzen of schuurpapier.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 6 en 8. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, aceton, spiritus, ammoniak, polaire oplosmiddelen of gechloreerde koolwaterstoffen, sterk alkalische of zure oplossingen. Bepaalde autowaxen met een polijstende werking wordt afgeraden.

REINIGINGSFREQUENTIE

In de meeste situaties is 2x per jaar onderhoud voldoende om te borgen dat de maximale levensduur bereikt kan worden en aanspraak te houden op garantie. In bijzondere situaties is 4x per jaar noodzakelijk; enkele voorbeelden:

- Bij overdekte montage of weinig beregening.
- Ligging binnen 25 km van de kust (zoutneerslag).
- Ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil).
- Ligging boven water (condens).
- Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen).
- Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën/rookgassen).
- Verkeersbelasting (uitlaatgassen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer).
- Bevuiling door dieren (honden, katten, vogels).

Als de coating belast wordt met strooizout geldt dat onmiddellijk na het strooiseizoen een reiniging plaats moet vinden.

VERVALEN

De kleur van de delen die in het daglicht staan zullen na verkoop van tijd vervallen. Bepaalde kleuren zoals rood zijn hier extra gevoelig voor. Om het esthetisch beeld na reiniging te verbeteren kan een behandeling met een autowax product zonder krijt of polijstmiddelen uitkomst bieden. Omdat de werking en het resultaat niet voorspeld kan worden dient eerst een proef gedaan te worden op een plek die niet in het zicht valt.

AANSPRAKELIJKHEID

Weert Groep is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik, onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten of producten voor reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven werkmethoden in dit document of daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem voor de betreffende producten geheel komen te vervallen.



Licences:
Verzinkerij Weert BV: 702
ElectroCoat B.V.: 502
ElectroCoat N.V.: 503



Certificate: 550570

18-12-2011