

Verzinkerij Weert B.V.

Industrieweg 35, 6039 Stramproy (NL)

Postbus 129, 6000 AC Weert (NL)

Tel. + 31 495 566666

Fax. + 31 495 566677

Ordergegevens:

Datum : 26-08-2008
Klant : De staalconstructeur B.V.
Ordernr. klant : Aannemersbedrijf De bouwvakker B.V.
Ons ordernummer : 08wg09575

Behandeling: Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.

Bevindingen:

Laagdikte : Zie meetrapport
Visuele eigenschappen : OK
Vervormingen : OK
Zwarte plekken : Geen
Mechanische beschadigingen : Geen

Opmerkingen:

-

Conclusie:

Materialen zijn verzinkt volgens NEN – EN - ISO 1461.

Meetresultaten:

Naam: De staalconstructeur B.V.
 Aannemersbedrijf De
 Ordernr.: bouwvakker B.V.

Nr.	Waarde
1	149,33
2	128,49
3	160,61
4	160,53
5	139,81
6	141,05
7	124,61
8	188,13
9	123,94
10	133,21
11	120,21
12	126,25
13	172,25
14	128,11
15	122,74
16	126,69
17	118,81
18	692,54
19	713,33
20	109,52
21	721,67
22	751,58
23	132,43
24	121,38
25	128,11
26	190,35
27	122,56
28	121,32
29	115,35
30	111,93
Min	110
Max	752
Mean	213
St.dev.	203

Laagdiktes volgens NEN EN ISO 1461

materiaaldikte	plaatselijke laagdikte (minimum)	gemiddelde laagdikte (minimum)
$d \geq 6 \text{ mm}$	70	85
$d \geq 3 \text{ tot } < 6 \text{ mm}$	55	70
$d \geq 1,5 \text{ tot } < 3 \text{ mm}$	45	55
$d < 1,5 \text{ mm}$	35	45

Onze leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden